


Kromopak - KRO / GC2

Code No.

12130

03/2012

Werk / mill / usine: Kolicveo Karton d.o.o., SLOVENIA



Gewicht Grammage Grammage g /m ²	Dicke Caliper Epaisseur µm	Volumen Bulk Main cm ³ / g	Steifigkeit / Stiffness / Rigidité				
			L + W 5°		L + W	Taber 15°	
			längs/md /sm	quer/cd/st	$\sqrt{(md \times cd)}$	längs/md/sm	quer/cd/st
			mNm	mNm		mNm	mNm
215	320	1.49	15.0	6.8	10.1	8.4	3.8
230	331	1.44	18.0	7.6	11.6	10.0	4.2
250	362	1.45	23.4	9.8	15.1	13.1	5.4
275	415	1.51	30.5	12.6	19.6	16.4	6.8
300	452	1.51	36.0	15.0	23.2	18.9	7.9
325	494	1.52	44.6	18.5	28.7	23.4	9.9
350	525	1.50	58.2	23.4	36.9	29.1	11.8
400	598	1.50	84.0	32.0	51.8	42.2	16.1
450	682	1.52	108.0	42.0	67.3	51.2	20.0

Weißgrad / Brightness / Degré de Blancheur:	85 -1	Elrepho (VS / top / recto) Elrepho (RS / reverse / verso)
Messmethode / Testing Method / Méthod / Méthode d'essai	Toleranzen / Tolerances / Tolérances:	
Probenahme / Sampling / Echantillonnage:	EN ISO 186	Prüfklima / Testing climate / Atmosphère conditionnée: 23 +/- 1°C
Gewicht / Grammage / Grammage	EN ISO 536	-2% / +2%
Steifigkeit / Stiffness / Rigidité	DIN 53121	-15% ¹
Dicke / Caliper / Epaisseur	EN 20534	+/- 5%
Volumen / Bulk / Main	EN 20534	+/- 5%

¹Zulässig: - 15 % der Sollsteife. 95 % aller gemessenen Werte müssen über TU (Toleranzuntergrenze) liegen. Die Biegesteifigkeit ist an den Proben jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteifigkeit der Einzelprobe.

¹Permissible: - 15 % of the target stiffness. 95 % of all measured values must be above the tolerance minimum level. The stiffness has to be measured at both sides. The resulting average value is then the stiffness of the single sample.

¹Tolérance: - 15 % de la rigidité prévue. 95 % de toutes les valeurs mesurées doivent être en dessus du seuil de tolérance. La rigidité sur les échantillons est à mesurer sur les 2 côtés. La valeur moyenne obtenue est la rigidité d'un seul test.

All hier angegebenen Werte sind vorbehaltlich technischer Änderungen. L & W-Werte sind verbindliche Werte, Taberwerte sind Richtwerte.

All figures mentioned above may be subject to technical changes. L & W figures are binding, Taber figures are indicative.

Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées. Les rigidités L & W sont des valeurs fermes, les rigidités Taber des valeurs indicatives.

450 g/m²: Produktion vorbehaltlich Anschluß und maschinenpassender Einteilung.

450 gsm: subject to minimum tonnage and a suitable deckle fill.

450 g/m²: la fabrication de nos supports se fait sous réserve d'une couverture de notre laize machine ainsi que d'un flux général de commandes minimum nécessaire.